

DANE TECHNICZNE

Produkt:	Papier silikonowany
Typ:	„CCK” – Clay Coated Kraft
Rodzaj:	jednostronnie
Gramatura:	50 gsm (-2/+4)
Grubość:	56 µm (±5)
Kolor:	biały
Szerokość:	15 mm – 1600 mm (±1)
Obciążenie zrywające MD:	min. 3,3 kN/m
Obciążenie zrywające CD:	min. 1,7 kN/m
Zastosowanie:	Jako warstwa zabezpieczająca powierzchnie samoprzylepne

Nota prawna:

1. Wszelkie informacje i zalecenia dotyczące produktu, zawarte w niniejszej karcie lub w jakimkolwiek innym dokumencie pochodzącym od ZPWP DOLPAP sp. z o.o. (dalej: Dolpap), oparte są na testach własnych Dolpap lub dostawców Dolpap i odnoszą się do produktu przechowywanego, aplikowanego i użytkowanego zgodnie z tymi informacjami i zaleceniami.

2. Użytkownik produktu zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do informacji i zaleceń, o których mowa w pkt. 1, w szczególności użytkować produkt zgodnie z ich treścią, a przed skorzystaniem z produktu powinien przetestować produkt w docelowych warunkach jego aplikacji i użytkowania.

3. Użytkownik produktu ponosi wyłączną odpowiedzialność za dobór produktu do zamierzonego celu, aplikację produktu i dobór podłoża, jak również za niezastosowanie się do pkt. 2, w tym za użytkowanie produktu niezgodnie z treścią informacji i zaleceń, o których mowa w pkt. 1; w szczególności Dolpap nie odpowiada za przechowywanie, aplikowanie lub użytkowanie produktu przez użytkownika produktu niezgodnie z tymi informacjami lub zaleceniami ani za ich błędną lub niewłaściwą interpretację.

4. W zakresie nieuregulowanym w pkt. 1-3 obowiązują Ogólne Warunki Umów Dolpap, dostępne pod adresem <https://dolphap.pl/do-pobrania/>.



DOLPAP SP. Z O.O.

ul. Okrzei 15, 59-225 Chojnów, Poland

tel: **00 48 76 81 81 661**

e-mail: **biuro@dolphap.pl**

www.dolphap.pl