

## DANE TECHNICZNE

Produkt:	<b>Papier silikonowany</b>	
Typ:	<b>„CCK” – Clay Coated Kraft</b>	
Rodzaj:	jednostronnie	
Gramatura:	70 gsm	Tolerancja -2/+4
Grubość:	78 µm	Tolerancja ±5
Kolor:	biały	
Szerokość:	15 mm – 1600 mm (±1)	
Obciążenie zrywające MD:	min. 3,9 kN/m	
Obciążenie zrywające CD:	min. 2,0 kN/m	
Zastosowanie:	Jako warstwa zabezpieczająca powierzchnie samoprzylepne	
Trwałość:	min. 1 rok	
Warunki przechowywania:	Optymalna temp. przechowywania 15 – 25°C	
	Wilgotność względna ok. 50%	

Towar przechowywany w pomieszczeniach suchych, czystych, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych nie traci swoich właściwości przez co najmniej 12 miesięcy.

**dolpap**

**DOLPAP SP. Z O.O.**

ul. Okrzei 15, 59-225 Chojnów, Poland

tel: **00 48 76 81 81 661**

e-mail: **biuro@dolpap.pl**

**www.dolpap.pl**