

DANE TECHNICZNE

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| Produkt: | Papier silikonowany | |
| Typ: | „CCK” – Clay Coated Kraft | |
| Rodzaj: | jednostronnie | |
| Gramatura: | 87 gsm | Tolerancja -2/+4 |
| Grubość: | 87 µm | Tolerancja ±5 |
| Kolor: | biały | |
| Szerokość: | 15 mm – 1600 mm (±1) | |
| Obciążenie zrywające MD: | min. 4,6 kN/m | |
| Obciążenie zrywające CD: | min. 3,0 kN/m | |
| Zastosowanie: | Jako warstwa zabezpieczająca powierzchnie samoprzylepne | |
| Trwałość: | min. 1 rok | |
| Warunki przechowywania: | Optymalna temp. przechowywania 15 – 25°C | |
| | Wilgotność względna ok. 50% | |

Towar przechowywany w pomieszczeniach suchych, czystych, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych nie traci swoich właściwości przez co najmniej 12 miesięcy.

dolpap

DOLPAP SP. Z O.O.

ul. Okrzei 15, 59-225 Chojnów, Poland

tel: **00 48 76 81 81 661**

e-mail: **biuro@dolpap.pl**

www.dolpap.pl