

DANE TECHNICZNE

Produkt:	Papier silikonowany	
Typ:	„G” – Glassine	
Rodzaj:	jednostronnie	
Gramatura:	120 gsm	Tolerancja -4/+5
Grubość:	105 µm	Tolerancja ±7
Kolor:	brązowy	
Szerokość:	15 mm – 1600 mm (±1)	
Obciążenie zrywające MD:	min. 9,1 kN/m	
Obciążenie zrywające CD:	min. 5,5 kN/m	
Zastosowanie:	Jako warstwa zabezpieczająca powierzchnie samoprzylepne	
Trwałość:	min. 1 rok	
Warunki przechowywania:	Optymalna temp. przechowywania 15 – 25°C	
	Wilgotność względna ok. 50%	

Towar przechowywany w pomieszczeniach suchych, czystych, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych nie traci swoich właściwości przez co najmniej 12 miesięcy.

dolpap

DOLPAP SP. Z O.O.

ul. Okrzei 15, 59-225 Chojnów, Poland

tel: **00 48 76 81 81 661**

e-mail: **biuro@dolpap.pl**

www.dolpap.pl